

Spuitlijm EPDM

Productinformatieblad

versie 1.0 maart 2017



Hakron Spuitlijm EPDM is een gebruiksklare contactlijm voor verlijming van EPDM-folie. Deze lijm kan worden toegepast op zowel horizontale als verticale ondergronden.

Toepassing

Spuitlijm EPDM is speciaal ontwikkeld voor de verkleefing van EPDM-folie op (droge) verticale en horizontale ondergronden van bijvoorbeeld hout, bitumen, steenachtige materialen, gecacheerde isolatieplaten, etc. Spuitlijm EPDM is een contactlijm die tweezijdig dient te worden aangebracht.

Beperkingen

Niet geschikt voor verlijming van naadverbindingen in EPDM dak- en gevelsystemen. Niet geschikt voor het verlijmen op ongecacheerd (naakt) polystyrenschuim of weekgemaakt PVC.

Productgegevens

- Producttype: oplosmiddelhoudende contactlijm, afgevuld in spuitbus
- Fysische toestand: vloeibaar
- Kleur: helder, geelachtig
- Inhoud / gewicht: 750 ml, 525 g (incl bus 690 g)
- Vlampunt: - 42 °C
- Mengbaar met water: nee

Levering/verpakking

Spuitlijm EPDM wordt geleverd in spuitbussen van 750 ml, artikelnummer Y350001750. Per doos 12 spuitbussen.

Opslag/houdbaarheid

De spuitbus in gesloten toestand droog en in een koele (> +5°C), geventileerde ruimte bewaren. Alle mogelijke ontstekingsbronnen

verwijderen. Niet roken in de nabijheid van de spuitbus. De spuitbus niet in direct zonlicht plaatsen, te allen tijde blootstelling aan temperaturen boven 40 °C vermijden. De houdbaarheid is tot 12 maanden na productiedatum (zie onderzijde spuitbus), mits koel opgeslagen, in de originele, niet geopende verpakking.

Verwerking

De ondergrond moet vlak, schoon, droog en vetvrij zijn. Scherpe delen moeten geëgaliseerd worden. Voor het gebruik, de spuitbus gedurende min. 30 seconden schudden om het drijfgas goed te verdelen en daarmee een homogeen spuitbeeld te krijgen. De spuitbus ca 15 - 20 cm van het te spuiten oppervlak houden.

De lijm moet tweezijdig worden aangebracht, op de ondergrond en op EPDM. Als de lijm vingerdroog is de EPDM (binnen 10 minuten) zorgvuldig en zonder luchtinsluiting terugslaan (voorkom hierbij spanningen en plooiën) en goed aanrollen met een siliconenroller om een optimale verbinding te verkrijgen.

Open tijd

De open tijd is sterk afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. Onder normale omstandigheden niet meer lijm opbrengen dan in maximaal 5 tot 15 minuten bedekt kan worden. Bij hoge temperaturen wordt de open tijd verkort.

Afbindtijd

De afbindtijd is afhankelijk van temperatuur en vochtigheid. De verlijmingssterkte neemt geleidelijk toe en bereikt na ca. 48 uur zijn maximum.

Reiniging

Gebruikte gereedschappen kunnen met wasbenzine of met Hakron cleaner (ontvettings- en reinigingsmiddel, artikelnummer W400010010) gereinigd worden.

Verwerkingstemperatuur

+ 5 °C tot + 35 °C.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond (tweezijdig aangebracht) en de te verlijmen materialen, bedraagt de lijmpodracht ca. 0,35 l/m². Per spuitbus kan netto ca. 2 m² dakoppervlak verlijmd worden.

Veiligheid

Transport

UN-NR: 1950

Proper Shipping Name

Aerosol, environmentally hazardous

Signaalwoord

GEVAAR

- H222–H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P210 Verwijderd houden van warmte/ vonken/ open vuur/ hete oppervlakken. – Niet roken.

- P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen.
- P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312 Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
- P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Bevat

zinkbis(dibutyldithiocarbamaat). Kan een allergische reactie veroorzaken. Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 40 °C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Van dit product is een Veiligheidsinformatieblad (VIB) te downloaden van onze site en op aanvraag beschikbaar. Het VIB dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik.

Opmerkingen

De in dit Productinformatieblad (PIB) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze PIB worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze PIB vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.